MÖLLER-CHEMIE STEINPFLEGEMITTEL GmbH
Zastoupení pro ČR:
STONEMARKET.cz
Trabantská 293/35, 190 15 Praha 9
tel.: 281 862 125, 777 752 333
e-mail: obchod@stonemarket.cz
www.moellerstonecare.cz

MŒLLER STONE CARE

TECHNICKÝ LIST

HMK S 33 Silikonová impregnace

POPIS: HMK S 33 je impregnační přípravek na bázi silikonu, určený pro okamžité použití, s obsahem účinných látek > 5%. Chrání proti vlhkosti, výkvětům, vodním řasám a mechu. Přípravek **HMK S 33** je vhodný pro hydrofobní impregnaci savých fasád, zdí a podlahových ploch z přírodního kamene, betonu, cihel, zvoniček apod. Difuze par kamene je omezena pouze nepodstatně.

VLASTNOSTI: přípravek **HMK S 33** působí odpudivě vůči vodě a nečistotám. Prodyšnost a propustnost vodních par není snížena vůbec nebo pouze málo. Riziko znečištění ploch je podstatně nižší. Barevný odstín kamene se nezmění vůbec nebo pouze nevýznamně. Přípravek **HMK S 33** proniká hluboko do podkladu a působí hydrofobně okamžitě po odpaření rozpouštědla.

OBLAST POUŽITÍ: přípravek **HMK S 33** je vhodný pro všechny dobře savé přírodní a umělé kameny jako je např. broušený nebo pískem tryskaný mramor, vápenec, travertin, solnhofenský vápenec, broušená, opalovaná nebo písek tryskaná žula, cihly, zvonivky, terrakotta apod.

PODKLAD: podklad by měl být suchý (zbytková vlhkost cca. 4 až 6%), čistý a savý. Případné trhliny předem vyspravte. Drobné trhlinky do cca. 0,2 mm přípravek překryje. Pokud bude plochu před impregnací nutno očistit, pak se použijí speciální HMK čističe na kameny. Čím více přípravku **HMK S 33** kámen nasaje, tím lepší je jeho odpudivost vůči vodě a nečistotám. Před ošetřením podlahových krytin vypněte případné podlahové topení. Obklad musí být přirozeně chladný!

POUŽITÍ: přípravek **HMK S 33** nanášejte vydatně a rovnoměrně pomocí měkkého štětce, rozstřikovacího přístroje nebo pěnového válečku. U silně savých ploch postup případně zopakujte. Zpracování by se mělo provádět při teplotě + 12°C až + 25°C.

VYDATNOST: v závislosti na savosti podkladu zhruba 3–10 m²/l.

SKLADOVÁNÍ: v chladném prostředí a v uzavřené nádobě. Uchovávejte na místech nepřístupných dětem.

BEZPEČNOST: při práci v uzavřených prostorech je nutno zajistit dobré větrání nebo nutno používat vhodný dýchací přístroj. Před použitím přípravku **HMK S 33** odstraňte poživatiny a potraviny (mohou načichnout rozpouštědlem). Aktivní silikonová látka, která po nanesení zbude, je zdravotně nezávadná.

BALENÍ

1 l láhve z bílého plechu:	12 ks ve vnitřním lepenkovém obalu
5 l kanystr z bílého plechu:	2 ks ve vnitřním lepenkovém obalu
10 l kanystr z bílého plechu:	1 ks volně ložené

(všechny obaly jsou recyklovatelné)

Tento technický prospekt může a má poskytovat pouze nezávazné poradenství. Veškeré informace o práci s našimi speciálními produkty prosím upravte podle místních poměrů a používaných materiálů. Pro stanovení vhodnosti a množství spotřeby proveďte na malé ploše test.

HMK-čištění-HMK-ochrana-HNK-údržba-HMK-čištění-HMK-ochrana-HNK-údržba-HMK-čištění-HMK-ochrana-HNK-údržba-HMK-čištění-HMK-ochrana-HNK-údržba-HMK