MÖLLER-CHEMIE STEINPFLEGEMITTEL GmbH
Zastoupení pro ČR:
STONEMARKET.cz
Trabantská 293/35, 190 15 Praha 9
tel.: 281 862 125, 777 752 333
e-mail: obchod@stonemarket.cz
www.moellerstonecare.cz

MŒLLER STONE CARE

TECHNICKÝ LIST

HMK S 42 IMPREGNACE KAMENE

POPIS: HMK S 42 je nový impregnační přípravek, k okamžitému použití, obsahující ředidla, s barvu zvýrazňujícím účinkem, určený zvláště pro venkovní použití. Brání pronikání vody a nečistot a vlhkosti, čímž ulehčuje běžné čištění. Snižuje výskyt výkvětů, vodních řas a mechu ve venkovním prostředí. Zdůrazněním barevného odstínu vede k optimálnímu zvýraznění struktury a textury kamene. Přípravek **HMK S 42** je vhodný pro hydrofobní impregnaci zdí a podlah z přírodního a umělého kamene. Difůze par kamene je omezena pouze nepodstatně.

VLASTNOSTI: HMK S 42 působí odpudivě vůči vodě a nečistotám. Snižuje pronikání nečistoty a vlhkosti, čímž významně redukuje riziko znečištění ploch. Zvýrazňuje barevný odstín kamene, čímž plně vynikne textura a struktura. Prodyšnost a propustnost vodních par je snížena pouze velmi málo. Přípravek **HMK S 42** proniká hluboko do povrchu a působí hydrofobně po cca. 24 hodinách.

OBLAST POUŽITÍ: přípravek **HMK S 42** je vhodný pro všechny savé přírodní a umělé kameny jako je např. leštěný, broušený nebo pískem tryskaný mramor, vápenec, travertin, solnhofenský vápenec, umělý kámen, žula apod.

PODKLAD: podklad musí být suchý (zbytková vlhkost cca. 2 až 4%), čistý a savý. Pokud bude plochu před impregnací nutno očistit, pak se použijí speciální HMK čističe na kameny. Odpudivost vůči vodě a nečistotám, stejně jako barvu zvýrazňující účinek jsou závislé na kapilární průchodnosti kamene. Před ošetřením podlahových krytin vypněte případné podlahové topení. Obklad musí být přirozeně chladný!

POUŽITÍ: přípravek **HMK S 42** nanášejte vydatně a rovnoměrně pomocí měkkého štětce, rozstřikovacího přístroje nebo pěnového válečku. U silně savých ploch postup po 14 hodinách zopakujte. U málo savých podkladů jako je např. letěný mramor nebo žula setřete přebytečný materiál bezezbytku před uschnutím hadrem. Zpracování by se mělo provádět při teplotě +12°C až +25°C. Odpuzující účinek vůči vodě a nečistotám nastane do 24 hodin.

VYDATNOST: v závislosti na savosti podkladu cca. 5–20 m²/l

SKLADOVÁNÍ: v chladném prostředí a v uzavřené nádobě. Uchovávejte na místech nepřístupných dětem.

BEZPEČNOST: při práci v uzavřených prostorech je nutno zajistit dobré větrání nebo používat vhodný dýchací přístroj. Před použitím přípravku **HMK S 42** odstraňte poživatiny a potraviny (mohou načichnout rozpouštědlem). Aktivní látka, která po nanesení zůstane, je zdravotně nezávadná.

BALENÍ

1 l láhve z bílého plechu:	12 ks ve vnitřním lepenkovém obalu
2,5 l láhve z bílého plechu:	4 ks ve vnitřním lepenkovém obalu
5 l kanystr z bílého plechu:	2 ks ve vnitřním lepenkovém obalu
10 l kanystr z bílého plechu:	1 ks volně ložené

(všechny obaly jsou recyklovatelné)

Tento technický prospekt může a má poskytovat pouze nezávazné poradenství. Veškeré informace o práci s našimi speciálními produkty prosím upravte podle místních poměrů a používaných materiálů. Pro stanovení vhodnosti a množství spotřeby proveďte na malé ploše test.

HMK-čištění-HMK-ochrana-HNK-údržba-HMK-čištění-HMK-ochrana-HNK-údržba-HMK-čištění-HMK-ochrana-HNK-údržba-HMK-čištění-HMK-ochrana-HNK-údržba-HMK