MÖLLER-CHEMIE STEINPFLEGEMITTEL GmbH
Zastoupení pro ČR:
STONEMARKET.cz
Trabantská 293/35, 190 15 Praha 9
tel.: 281 862 125, 777 752 333
e-mail: obchod@stonemarket.cz
www.moellerstonecare.cz

MOELLER STONE CARE

TECHNICKÝ LIST

HMK S 32W OCHRANA PROTI SKVRNÁM

-na vodní bázi-

POPIS: přípravek **HMK S 32 W** je ekologický vodní impregnační přípravek pro okamžité použití. Obsahuje speciální vodu a olej odpuzující polymery a aditiva. Na rozdíl od obvyklých impregnačních prostředků, které mají pouze vodu odpuzující (hydrofobní) účinek, má **HMK S 32 W** odpuzující účinky rovněž vůči olejům a mastnotám (oleofobní). Proto je přípravek **HMK S 32 W** vhodný i pro ochranu proti graffiti.

VLASTNOSTI: přípravek **HMK S 32 W** omezuje pronikání nečistot, vlhkosti, oleje a mastnoty. Působí protikluzně a do značné míry brání vytváření skvrn. To umožňuje velmi jednoduché čištění např. pomocí přípravku **HMK P 24** Mýdlo na kámen -pro běžnou údržbu-. Přípravek **HMK S 32 W** vniká do porézních a savých povrchů a usazuje se na vnitřních stěnách kapilár. Účinná složka je odolná vůči UV záření a žloutnutí. Difuze par kamene není omezena vůbec nebo pouze nepodstatně. Olej a mastnotu odpuzující účinek je závislý na savosti povrchu. Čím více přípravku **HMK S 32 W** se do kamene dostane, tím je tento účinek větší.

OBLAST POUŽITÍ: přípravek **HMK S 32 W** je vhodný pro všechny dobře savé, neglazované dlaždice, přírodní a umělý kámen jako je např. broušený nebo pískem tryskaný vápenec, pískovec, umělý kámen, teraco, broušená, opalovaná nebo pískem tryskaná žula, cihlové a cotto obklady apod. Vzhledem k tomu, že přípravek **HMK S 32 W** neobsahuje rozpouštědla (freony, chlorované uhlovodíky), je možno ho používat v nemocnicích, ústavech pro seniory, obchodech s potravinami a tam, kde se pěstují zvířata.

PODKLAD: podklad musí být suchý (zbytková vlhkost < 6%), čistý a savý, aby do něho přípravek mohl dobře proniknout. Před aplikací vypněte případné podlahové topení. Obklad musí být přirozeně studený!

POUŽITÍ: přípravek **HMK S 32 W** nanášejte vydatně a rovnoměrně pomocí měkkého štětce, uzavíracího kartáče nebo pěnového válečku. U silně savých ploch postup po 1 až 2 hodinách opakujte. Případný film, který zůstane, setřete do zaschnutí hadrem. Zpracování by se mělo provádět při teplotě +12°C až +25°C.

Odpuzující účinek vůči vodě, nečistotám, oleji a mastnotě nastane do cca. 72 hodin.

VYDATNOST: v závislosti na savosti podkladu zhruba 5-15 m²/l.

SKLADOVÁNÍ: v suchém, proti mrazu chráněném prostředí a v uzavřených nádobách možno skladovat po dobu zhruba 1 roku. Načaté nádoby neprodleně zpracujte.

BEZPEČNOST: nejedná se o nebezpečné zboží. Uchovávejte mimo dosah dětí.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: obsažené látky jsou biologicky lehce odbouratelné. Třída ohrožení vody: 0 (vlastní hodnocení). Ve zředěné podobě se může dostat do odpadních vod.

BALENÍ:

0,25 l plastová láhev:	30 ks ve vnitřním lepenkovém obalu
0,5 l plastová láhev:	20 ks ve vnitřním lepenkovém obalu
1 l plastová láhev:	12 ks ve vnitřním lepenkovém obalu
5 l plastový kanystr:	2 ks ve vnitřním lepenkovém obalu
10 l plastový kanystr:	1 ks volně ložené

(všechny obaly jsou recyklovatelné)

Tento technický prospekt může a má poskytovat pouze nezávazné poradenství. Veškeré informace o práci s našimi speciálními produkty prosím upravte podle místních poměrů a používaných materiálů. Pro stanovení vhodnosti a množství spotřeby proveďte na malé ploše test.

HMK-čištění-HMK-ochrana-HNK-údržba-HMK-čištění-HMK-ochrana-HNK-údržba-HMK-čištění-HMK-ochrana-HNK-údržba-HMK-čištění-HMK-ochrana-HNK-údržba-HMK