MÖLLER-CHEMIE STEINPFLEGEMITTEL GmbH
Zastoupení pro ČR:
STONEMARKET.cz
Trabantská 293/35, 190 15 Praha 9
tel.: 281 862 125, 777 752 333
e-mail: obchod@stonemarket.cz
www.moellerstonecare.cz

MŒLLER STONE CARE

TECHNICKÝ LIST

HMK S 37 OCHRANA KAMENE

-hedvábný lesk-

POPIS: přípravek **HMK S 37** je lakem na bázi akrylové pryskyřice, obsahující rozpouštědla. Zdůrazněním barevného odstínu a díky hedvábnému lesku výrazně zlepšuje optický vzhled kamene. Přípravek **HMK S 37** je možno velmi lehce nanášet pomocí štětce nebo pěnového válečku.

VLASTNOSTI: přípravek **HMK S 37** zvýrazňuje barevný odstín a strukturu, čímž vylepšuje vzhled ošetřovaného kamene a po zaschnutí mu propůjčuje hedvábný lesk. Brání pronikání nečistot a vlhkosti a je neklouzavý. **HMK S 37** je odolný vůči všem obvyklým domácím nečistotám. Není odolný vůči nitroředidlům, benzínu apod. V závislosti na namáhání vydrží v interiéru při řádném ošetřování přípravkem **HMK P 24** Mýdlo na kámen -pro běžnou údržbu- několik let, venku cca. 1 rok, a to kvůli povětrnostním podmínkám v zimním období, střídáním mrazu a tání a vlhkosti. Přípravek **HMK S 37** je světlostálý a odolný proti povětrnostním vlivům a žloutnutí.

OBLAST POUŽITÍ: přípravek **HMK S 37** je vhodný pro všechny savé, neleštěné nebo jemně broušené přírodní a umělé kameny jako např. mramor, vápenec, solnhofenský vápenec, travertin, žula, pískovec, vymývaný beton, umělý kámen, teraco apod. uvnitř i venku. Není vhodný pro keramické výrobky (zvonivky, kameninu, neglazované dlaždice, cotto apod.).

PODKLAD: podklad musí být savý, aby do něho mohl přípravek **HMK S 37** dobře proniknout. Z toho důvodu není vhodný pro leštěné kameny. U broušených ploch doporučujeme provést na malé ploše test. Podklad musí být čistý a suchý (zbytková vlhkost cca 2 až 4%). Nečistoty a mastnotu je možno vyčistit přípravkem **HMK R 55** Základní čistič -bez kyselin-, vosk a olej přípravkem **HMK R 52** Odstraňovač oleje a vosku, cement pomocí **HMK R 63** Odstraňovač cementového závoje (pouze u povrchů odolných proti kyselinám).

POUŽITÍ: přípravek **HMK S 37** nanášejte vydatně a rovnoměrně pomocí měkkého štětce nebo pěnového válečku. U broušených ploch nanášejte pouze ve velmi tenké vrstvě. Případné podlahové topení předem vypněte, aby se přípravek **HMK S 37** mohl dobře zatáhnout. Zpracování by se mělo provádět při teplotě +12°C až +25°C. Přístroje nebo oděvy vyčistěte univerzálním ředidlem. Přípravek **HMK S 37** je po cca. 30 až 60 minutách zcela suchý a je možno na něj vstupovat. V případě potřeby je **HMK S 37** možno odstranit pomocí přípravku **HMK R 54** Rozpouštědlo nečistot. Pro další čištění se nejlépe hodí přípravek **HMK P 24** Mýdlo na kámen -pro běžnou údržbu-.

VYDATNOST: v závislosti na savosti podkladu cca. 5–15 m²/l.

SKLADOVÁNÍ: v chladném prostředí a v uzavřené nádobě. Uchovávejte na místech nepřístupných dětem.

BEZPEČNOST: při práci v uzavřených prostorech je nutno zajistit dobré větrání nebo používat vhodný dýchací přístroj. Před použitím přípravku **HMK S 37** odstraňte poživatiny a potraviny (mohou načichnout rozpouštědlem). Aktivní látka, která po nanesení zůstane, je zdravotně nezávadná.

BALENÍ:

1 l láhve z bílého plechu:	12 ks ve vnitřním lepenkovém obalu
5 l kanystr z bílého plechu:	2 ks ve vnitřním lepenkovém obalu
10 l kanystr z bílého plechu:	1 ks volně ložené

(všechny obaly jsou recyklovatelné)

Tento technický prospekt může a má poskytovat pouze nezávazné poradenství. Veškeré informace o práci s našimi speciálními produkty prosím upravte podle místních poměrů a používaných materiálů. Pro stanovení vhodnosti a množství spotřeby proveďte na malé ploše test.

HMK-čištění-HMK-ochrana-HNK-údržba-HMK-čištění-HMK-ochrana-HNK-údržba-HMK-čištění-HMK-ochrana-HNK-údržba-HMK-čištění-HMK-ochrana-HNK-údržba-HMK