MÖLLER-CHEMIE STEINPFLEGEMITTEL GmbH
Zastoupení pro ČR:
STONEMARKET.cz
Trabantská 293/35, 190 15 Praha 9
tel.: 281 862 125, 777 752 333
e-mail: obchod@stonemarket.cz
www.moellerstonecare.cz

MOELLER STONE CARE

TECHNICKÝ LIST

HMK S40 IMPREGNACE PŘED SPÁROVÁNÍM

POPIS: přípravek **HMK S 40** je vodou ředitelná akryl-pryskyřičná disperze na bázi odolných akrylátů, neobsahující rozpouštědla.

VLASTNOSTI: přípravek **HMK S 40** vytváří na povrchu ochranný film, který významně ulehčuje omývání po vyplnění spár, neboť spárovací malta nepronikne do kamene.

OBLAST POUŽITÍ: přípravek **HMK S 40** je vhodný pro všechny obklady z přírodního a umělého kamene jako např. solnhofenský vápenec, žula, rula, porfyr, břidlice, umělý kámen apod. s lámaným, řezaným, pískem tryskaným nebo opalovaným povrchem. Po zaschnutí spáry je možno provést první čištění pomocí přípravku **HMK R 55** Základní čistič -bez kyselin-.

POUŽITÍ: přípravek **HMK S 40** se v závislosti na savosti obkladu ředí vodou v poměru max. 1:3 a nanáší před vyplněním spár na suchý povrch obkladu rovnoměrně a v tenké vrstvě pomocí pěnového válečku. Po zaschnutí (cca. 12 hodin) je možno obklad vyspárovat.

DŮLEŽITÉ: pokud se při nanášení válečkem dostane trochu přípravku **HMK S 40** do spáry, pak toto nemá na přilnavost spáry vůči spárovací maltě žádný vliv. Po vypalovaný materiál (keramika, cihly, cotto apod.) není přípravek **HMK S 40** vhodný. Pro toto použití doporučujeme používat **HMK S 45** Impregnace před spárováním.

VYDATNOST: v závislosti na savosti podkladu cca. 10–25 m²/l.

SKLADOVÁNÍ: v chladném prostředí, chráněném proti mrazu. Uchovávejte na místech nepřístupných dětem.

BEZPEČNOST: přípravek **HMK S 40** neobsahuje žádné zdraví škodlivé látky a je tedy nezávadný a nepodléhá povinnosti značení.

OBSAŽENÉ LÁTKY: povrchově aktivní látky (tenzidy), akryláty a pomocné látky.

BALENÍ:

1 l plastová láhev:	12 ks ve vnitřním lepenkovém obalu
5 l plastový kanystr:	2 ks ve vnitřním lepenkovém obalu

(všechny obaly jsou recyklovatelné)

Tento technický prospekt může a má poskytovat pouze nezávazné poradenství. Veškeré informace o práci s našimi speciálními produkty prosím upravte podle místních poměrů a používaných materiálů. Pro stanovení vhodnosti a množství spotřeby proveďte na malé ploše test.

HMK-čištění-HMK-ochrana-HNK-údržba-HMK-čištění-HMK-ochrana-HNK-údržba-HMK-čištění-HMK-ochrana-HNK-údržba-HMK-čištění-HMK-ochrana-HNK-údržba-HMK